



Procedure voor het aanbrengen van NextFloor in de zomer



Het aanbrengen van een NextFloor cementgebonden gietvloer vereist extra aandacht in de zomer vanwege hogere temperaturen en snellere verdamping van het water. Hieronder vind je een stapsgewijze procedure inclusief zomerspecifieke aandachtspunten:

1. Temperatuurcontrole en planning (zomer)

- Werk bij voorkeur vroeg in de ochtend of op een koele dag.
- Bescherm de werkruimte tegen direct zonlicht en tocht (ramen/deuren sluiten tijdens en na het gieten).
- Controleer de temperatuur: omgeving tussen 5°C – 30°C. Bij voorkeur <25°C.
- Voorkom snelle uitdroging (zie uitharding verderop).

2. Gieten van de NextFloor

- Gebruik een laser of nivelleerapparaat om de gewenste vloerdikte te garanderen (meestal 40-60 mm).

3. Afwerking en egalisatie

- Laat de vloer minimaal 24-48 uur met rust.
- Houd temperatuur en luchtvochtigheid zo constant mogelijk.
- Zorg voor een tochtvrije ruimte en voorkom direct zonlicht op de vloer tijdens de eerste dagen.

4. Nabehandeling en uitharding (kritiek in zomer!)

- Voorkom te snelle uitdroging: dit kan leiden tot scheurvorming of slechte toplaag.
- Houd de ruimte minimaal 7 dagen gesloten, zonder directe zon.
- Vermijd tocht of ventilatoren die over de vloer blazen.
- Vochtmetingen uitvoeren vóór afwerking (parket, tegels, etc.) – meestal $\leq 1\%$ CM.

5. Belastbaarheid

- Beloopbaar: na ca. 24-48 uur.
- Lichte belasting: na 5-7 dagen.
- Volledig belastbaar: na 28 dagen (afhankelijk van omstandigheden).
- Vloerverwarming (indien aanwezig): opstartprotocol pas na 7 dagen starten.

Zomertips samengevat:

- Werk 's ochtends vroeg en vermijd heetste momenten van de dag.
- Verduister ramen en voorkom zonlicht op de vloer.
- Houd de ruimte vochtig en afgesloten.



Met het verschijnen van dit productinformatieblad vervallen alle voorgaande uitgaven. Onze adviezen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en naar beste weten opgesteld. Ze zijn niet bindend en vormen geen juridische basis.

Goudse Betonmortel Centrale B.V.
Nijverheidsstraat 14e
2802 AL GOUDA
Tel: 0182-541454
E.Mail: info@gbcgouda.nl

Goudse 
Betonmortel
Centrale